

KIMTEC® Hohlraumschutz

Beschreibung

KIMTEC® Hohlraumschutz ist ein zähflüssiges Korrosionsschutzmittel speziell für Konservierungsarbeiten im Kfz-Bereich und vielen anderen Bereichen, wo Hohlräume dauerhaft geschützt werden müssen. Durch den Einsatz von KIMTEC® Hohlraumschutz wird eine Korrosionsbildung von Innen wirksam verhindert.

Produkteigenschaften

- gute Haftfestigkeit
- durch die hohe Elastizität entstehen keine Risse bei temperaturbedingten Materialbewegungen.
- gute Salzwasserbeständigkeit.
- hohe Kriechfähigkeit, selbst kleinste Ritzen werden versiegelt.
- unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- gute Temperaturbeständigkeit
- durchdringt und isoliert Rostansätze
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

KIMTEC® Hohlraumschutz kann überall dort angewendet werden, wo eine dauerhafte Konservierungsbeschichtung notwendig ist.

Bei Kfz- und Nutzfahrzeugen zur Versiegelung von Hohlräumen z.B. bei Türen, Schwellen, Rahmenteilern usw.

Hier empfehlen wir eine Nachbesserung alle 2 bis 3 Jahre. Maschinenbau, allgemeiner Korrosionsschutz für dauerhafte Konservierungsbeschichtungen.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund sollte trocken, staub- und fettfrei sein.

Die optimale Temperatur der zu behandelten Teile liegt zwischen 15 und 25 °C.

Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln (mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an).

In mehreren Schichten auf die zu konservierenden Flächen bzw. in die betreffenden Hohlräume sprühen.

Technische Daten

Merkmale	Sollwerte
Farbe	Gelblich
Basis	Wachsartig
Temperaturbeständigkeit	Bis ca. 80°C

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

Braun

3000002

Transparent

3000003

EAN

4021799125114

4021799140117

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020